

ニスクフロンSGLの標準色／色記号・色名・機能付与・近似マンセル値・日射反射率

Color variation

JIS G3322:2012規格品
不燃材認定 NM-8697



FK100S
FS ブラック

マンセル値: 1.1P 1.8/0.3
日射反射率: 36%



FK101S
FS ブラックパール

マンセル値: 4.2PB 2.8/0.5
日射反射率: 43%



FN102S
FS ブラウン

マンセル値: 2.6YR 2.2/1.1
日射反射率: 49%



FG103S
FS グリーン

マンセル値: 6.0GY 4.7/2.8
日射反射率: 52%



FG104S
FS ロクショウ

マンセル値: 2.8BG 5.4/3.6
日射反射率: 53%



FB105S
FS ブルー

マンセル値: 3.0PB 4.8/4.7
日射反射率: 48%



FA106S
FC グレー

マンセル値: 9.5GY 7.3/0.6
日射反射率: 52%



FM107S
FSC シルバー

マンセル値: 9.9B 6.4/0.4
日射反射率: 63%



FM108S
FS シルバーブラック

マンセル値: 7.3PB 3.4/0.2
日射反射率: 45%



FV109S
FC クリーム

マンセル値: 4.9Y 8.2/1.5
日射反射率: 68%



FR110S
FS レッド

マンセル値: 7.9R 2.8/5.1
日射反射率: 55%



FY111S
FC イエロー

マンセル値: 1.5Y 6.8/8.5
日射反射率: 72%



FM112S
FSC カッパー

マンセル値: 5.8YR 4.3/4.1
日射反射率: 55%



FK200S
FS ニューブラック

マンセル値: 8.3P 2.0/0.5
日射反射率: 42%



FW201S
FC ホワイト

マンセル値: 4.6Y 8.9/0.3
日射反射率: 76%



WV1S
ベージュ(裏面色)

マンセル値: 8.3YR 6.9/1.4

注：印刷のため、実物の色相とは多少異なる場合があります。
色見本帳でご確認ください。

遮熱塗装品は、色名の前にSが付いています。耐汚染塗装品は色名の前にCが付いています。
遮熱及び耐汚染の両方の機能を付与したものは、色名の前にSCが付いています。

JIS G3322が定める6類該当品（詳しくはP8をご覧ください）には「JIS 6類」マークが付いています。